DEVENTER Technisches Datenblatt

Datum: 08.07.2014
Ersteller: Born

Profil: DS 9608



Profileigenschaften	Norm	Klasse	
Anwendungsbereich:	DIN EN 12365 - 1	W	Dichtprofil
Arbeitsbereich:	DIN EN 12365 - 1	3	2 - 4 mm
Schließdruck:	DIN EN 12365 - 2	3	20 - 50 N/m
Kurzzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 3	7	über 90 % bei 55°C
Langzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 4	6	80 - 90 % bei 55°C
Bedienkraft:	EN 13115 / ISO 8274	k.A.	
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207	k.A.	
Schlagregendichtheit:	EN 12208	k.A.	
Brandverhalten:	DIN EN 13501 - 1	k.A.	
Fugenschalldämmmaß:	Ift Richtlinie SC - 01	k.A.	

Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung: DEVENTER Silikon DS

Werkstoffgruppe:

Härte (ISO 868): 65 Shore A

Einsatztemperatur: -60°C bis +250°C

Physikalische Eigenschaften:
Farbstabilität
UV-Beständigkeit
Ozonbeständigkeit

Lackverträglichkeit: DEVENTER Silikon DS verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!