DEVENTER Technisches Datenblatt

Datum: 18.07.2014
Ersteller: Born

Profil: S 6512a



Profileigenschaften	Norm	Klasse	
Anwendungsbereich:	DIN EN 12365 - 1	W	Dichtprofil
Arbeitsbereich:	DIN EN 12365 - 1	4	4 - 6 mm
Schließdruck:	DIN EN 12365 - 2	6	200 - 500 N/m
Kurzzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 3	2	40 - 50 % bei 55°C
Langzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 4	2	40 - 50 % bei 55°C
Bedienkraft:	EN 13115 / ISO 8274	1	5-10Nm
Luftdurchlässigkeit:	EN 12207	4	
Schlagregendichtheit:	EN 12208	9A	
Brandverhalten:	DIN EN 13501 - 1	k.A.	
Fugenschalldämmmaß:	Ift Richtlinie SC - 01	k.A.	

Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:	DEVENTER Purene S
Werkstoffgruppe:	TPE 05.60 A Thermoplastisches Elastomer
Härte (ISO 868):	60 Shore A
Einsatztemperatur:	-40°C bis +180°C
Physikalische Eigenschaften:	Farbstabilität UV-Beständigkeit Ozonbeständigkeit

Lackverträglichkeit:

DEVENTER Purene S verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!